



PARTIAL TRANSLATION OF JP 54-1010 B FOR IDS

Publication Date: January 19, 1979

Patent Application Number: Sho 44-102466

Filing Date: December 22, 1969

Inventors: Akio KOMAKI, Tadashi MIYAJIRI

Applicants: Hitachi Chemical Co., Ltd., Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd.

(page 48, col. 4, lines 34 to 38)

(57) Claim

1 A sintered substrate for an anode of a nickel cadmium alkaline storage battery, characterized in that a mixed powder obtained by mixing 1% to 10% (by weight) of cobalt powder with 90% to 99% (by weight) of nickel powder is compacted and sintered.

* * * * *

RECEIVED
MAR 18 2002
TC 1700

⑨日本国特許庁
特許公報

⑩特許出願公告

昭54-1010

⑤ Int.Cl.²
H 01 M 4/52

識別記号 ③日本分類
57 C 22

庁内整理番号 ④公告 昭和54年(1979) 1月19日

発明の徴 1

(全 3 頁)

1

2

⑤ ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池陽極用焼結基板

審 判 昭 4 8 - 4 9 0 6
② 特 願 昭 4 4 - 1 0 2 4 6 6
② 出 願 昭 4 4 (1 9 6 9) 1 2 月 2 2 日
⑦ 発 明 者 小牧昭夫
日立市東多賀町 1 の 1 の 1 日立化
成工業株式会社桜川工場内
同 官尻忠
守口市八雲中町 2 の 5 7
⑦ 出 願 人 日立化成工業株式会社
東京都新宿区西新宿 2 の 1 の 1
同 新神戸電機株式会社
東京都千代田区丸の内 1 の 4 の 5
⑦ 代 理 人 弁理士 薄田利幸

図面の簡単な説明

図面は本発明一実施例によるものと従来法によるものとの性能を比較したグラフであり、第 1 図は充放電の繰返しによる陽極活物質利用率の変化を、第 2 図は高率放電時における電圧特性の変化を示すものである。

発明の詳細な説明

本発明はニッケルカドミウムアルカリ蓄電池陽極用焼結基板に関するものであり、陽極活物質利用率が高く、かつ高率放電時における電圧特性のよい、また単位体積あたりの容量の大きい電池を得ることを目的とする。

密閉式ニッケルカドミウム蓄電池の陽極活物質水酸化ニッケルは、充放電を繰返すことにより結晶が粗大化し、表面積が小さくなるので、放電時の利用率が漸次低下する。これを防止するため水酸化ニッケル中に少量のコバルトを水酸化コバルトとして添加し、水酸化ニッケルの結晶中に水酸化コバルトの結晶を介在させることにより結晶成長を防止し、陽極活物質利用率が低下しないよう

にしている。このものでは、水酸化ニッケル中に水酸化コバルトを添加するのであるから、単位体積あたりの活物質量がその分だけ低下する。また活物質中に水酸化コバルトが存在すると放電過電圧が増大し、放電電圧を下げ、高率放電させようとする放電曲線がだらだらと下る形となり、高率放電には適さない陽極板となる。

本発明はこのような欠点を解決するためになされたものである。

10 本発明はコバルト粉末を 1 ~ 10 部ニッケル粉末中に混合し、成形焼結したことを特徴とするニッケルカドミウムアルカリ蓄電池陽極用焼結基板である。

本発明の基板を実施するに当つて、焼結基板は上記混合割合のニッケル、コバルト粉末にカルボキシルメチルセルロースと水を添加混合してスラリーを作り、このスラリーを芯材となるニッケルメッキした金網もしくは多孔板の両面に付着させ、これを乾燥した後不活性又は還元性雰囲気中で 900℃の温度で焼結する。この方法で作つた焼結基板に陽極活物質、即ち、水酸化ニッケルを含浸せしめて陽極板とする。

上記混合粉末において、コバルトが 1 部以下では効果がなく、10 部以上になると効果が低下する。

次に実施例によつて本発明をさらに具体的に説明する。

ニッケル粉末 95 部にコバルト粉末 5 部を混合し、これにカルボキシルメチルセルロース 3 部水溶液 100 部を添加混合してスラリーとした。このスラリー中にニッケルメッキした鉄よりなる金網もしくは多孔板の芯材を通して、この芯材の両面にスラリーを付着させ、これを 100℃で乾燥した後還元雰囲気中で約 900℃で 30 分間焼成して厚さ 0.8 mm の焼結基板を作つた。その後この焼結基板に陽極活物質の水酸化ニッケルを含浸せしめて陽極板を得、これを陰極板と組合わせてニ

3

ツケルカドミウムアルカリ蓄電池を作り、その特性を従来のニッケルカドミウムアルカリ蓄電池と比較した。

第1図は充放電サイクルにおける陽極活物質の利用率の変化を従来のものと比較したもので、本5
 発明による陽極板の陽極活物質利用率を線1に、
 従来法A（ニッケル粉末を焼結した基板に活物質
 の水酸化ニッケルに水酸化コバルトを添加したも
 のを含浸させて陽極板を得る方法、これを「従来
 法A」という）による陽極板の陽極活物質利用率 10
 を線2に、従来法B（ニッケル粉末を焼結した基
 板に活物質の水酸化ニッケルのみを含浸させて陽
 極板を得る方法、これを「従来法B」という）に
 による陽極板の陽極活物質利用率を線3に示す。こ
 れはNR-D形円筒密閉式アルカリ蓄電池を作つ 15
 て調べた結果であり、充放電サイクル試験条件は
 0.12c（420mA）6時間充電、0.25c
 （875mA）2時間放電、放電深さ50%である。

第1図から明らかなように本発明による陽極板
 の陽極活物質利用率線1は、従来法Aによる陽極 20
 板の陽極活物質利用率、線2に比べ初期における
 利用率が高く、充放電を繰返した後も従来法Aお
 よび従来法Bによる陽極板の陽極活物質利用率、
 線2、3に比べ、利用率の劣化の度合いが少ないこ
 とを示している。また第2図は蓄電池

また第2図は蓄電池の高率放電電圧特性を従来
 のものと比較したもので、本発明による蓄電池を
 線4に、従来法Aによる陽極板を用いた蓄電池を
 線5に、従来法Bによる陽極板を用いた蓄電池を
 線6に示す。これはNR-D形円筒密閉式アルカ 30
 リ蓄電池を作つて調べた結果であり、試験条件は
 0.10c（350mA）で16時間充電後、3c
 （1050mA）放電の結果である。

第2図から明らかなように本発明による蓄電池、
 線4は、従来法Aによる陽極板を用いた蓄電池、 35
 線5のただらと低下する電圧特性に比べ、その
 特性は極めてよく、従来法Bによる陽極板を用い
 た蓄電池線6とほぼ同様の結果を示している。

このように基板中にコバルトを添加することに
 よつて、良い結果を得ることができたのは、次の 40
 ような理由によるものと考えられる。

- (1) 陽極板において、陽極活物質である水酸化ニ
 ッケルの結晶粗大化は徐々に起る。そのため充

4

放電サイクルの初期においてはコバルトの存在
 が必要でなく、充放電サイクルの繰返しに伴
 なつて必要となつてくる。

- (2) 基板として焼結されたニッケル焼結体は、充
 放電サイクルの繰返しに伴なつて徐々に活物
 質化され、それに伴なつて基板中のコバルトも
 水酸化コバルトとなつて活物質中に入りこんで
 ゆく。

- (3) コバルトを添加した基板は、ニッケルのみの
 基板に比べ、基板の活物質化が進行し易い。こ
 のことは第1図の線1が線2より高い利用率を
 維持していることから考えられる。即ち、線
 1の陽極活物質の利用率の劣化の度合いが少な
 いのは基板が活物質化されているためと考えられ
 る。

上述のように本発明によれば、ニッケル粉末に
 コバルト粉末を混合し、これを成形焼結した陽極
 用焼結基板であるために、この基板に水酸化ニッ
 ケルを含浸させて作つた陽極板は、従来法Aによ
 る陽極板に比べて充放電サイクル初期における陽
 極活物質の利用率が極めて高く、充放電サイク
 ルの繰返しによる陽極活物質の劣化の度合いが少な
 い。又本発明による陽極板を用いて作つた蓄電池
 は、従来法Aによる陽極板を用いて作つた蓄電池 25
 に比べて高率放電電圧特性が極めてよい。

さらに本発明による陽極板は、従来法Bによる
 陽極板に比べて充放電サイクルの繰返しによる陽
 極活物質の利用率の劣化の度合いが極めて少ない。

一方本発明によるニッケル粉末中にコバルト粉
 末を添加した焼結基板は、従来の水酸化ニッケル
 の含浸液中にコバルトを添加して水酸化コバルト
 として焼結基板に含浸させる方法に比べ含浸液の
 濃度、成分のコントロールが容易である。


⑤特許請求の範囲

- 1 ニッケル粉末90～99%（重量）に対して
 コバルト粉末1～10%（重量）を混合してなる
 混合粉末を成形焼結したことを特徴とするニッ
 ケルカドミウムアルカリ蓄電池陽極用焼結基板。

⑥引用文献

実 公 昭42-4667

第1図



第2図

